

Schimmelschutz

Водно-дисперсионная краска для влажных помещений



Описание продукта

| | |
|--|---|
| Назначение и область применения | Влагостойкая водно-дисперсионная краска для внутренних работ. Образует фунгицидное и альгицидное покрытие, защищающее от плесневого грибка, мха, лишайника. Наносится на новые и ранее окрашенные, оштукатуренные, бетонные, гипсокартонные, кирпичные, зашпатлеванные и деревянные поверхности. Применяется для отделки квартир, коттеджей, офисов, ресторанов, подвальных помещений. Особенно рекомендуется для помещений с повышенной влажностью, таких как душевые, раздевалки, а также для поддержания гигиены на кухнях, в ванных комнатах и больницах. |
| Свойства | - создаёт износостойкое покрытие; - краска для защиты от плесени в условиях повышенной влажности; - содержит комплекс биологически активных веществ: фульгицидных, биоцидных и альгицидных; - способствует поддержанию гигиены оснований и воздуха. |
| Класс мокрого истирания | Класс 1 по DIN EN 13300 |
| Цвет | Белый |
| Степень блеска | Полуматовая |



Техническая информация

| | |
|------------------|---|
| Колеровка | База 1: Красителями düfa Volton-und abtonfarbe для водно-дисперсионных красок или на колеровочной машине по системе Color Mix. Краска предназначена для колеровки в светлые оттенки или используется без колеровки. |
| Плотность | 1,6 г/см ³ |
| Расход | Около 10 м ² /л в один слой по гладкой поверхности. Для точного определения расхода краски рекомендуется произвести пробную покраску на объекте. |
| Состав | Дисперсия синтетического полимера, биоцидные добавки, наполнители, карбонат кальция, силикаты, диоксид титана, консервант, вода, целевые добавки. |
| Фасовка | 1 л; 2,5л; 5л; 10л |

Нанесение

| | |
|-----------------------------|---|
| Подготовка основания | Поверхность должна быть сухой и чистой. Новые минеральные штукатурки воздушной сушки, тяжёлый бетон, волокнистый цемент, известняк, строительный кирпич. Оштукатуренные основания сушились 4 недели. Вторично заштукатуренные места хорошо просушить. Прогрунтовать düfa Tiefgrund. Старые неокрашенные основания из штукатурки, тяжёлого бетона, волокнистого цемента, известняка и строительного кирпича: пыль, грязь и жир удалить водой с добавлением моющего средства или порошка жесткой щёткой. Грунтовать düfa Tiefgrund после полного высыхания основания. Способные нести нагрузку дисперсионные краски: очистить подщелачивающим средством, старые латексные покрытия предварительно обработать и помыть чистой водой. Не способные нести нагрузку дисперсионные краски: удалить без остатка. Прогрунтовать грунтом düfa Tiefgrund. Поврежденные плесенью основания: очистить и предварительно обработать средством для удаления плесени düfa Schimmelentferner. |
|-----------------------------|---|



Техническая информация

| | |
|------------------------------------|--|
| Нанесение | Перед применением краску следует тщательно перемешать. Рекомендовано наносить покрытие в 2 слоя. Можно регулировать консистенцию путём разбавления водой до 10%. Для нанесения методом распыления развести краску до необходимой для распыления консистенции. Наносить кистью, валиком и пригодной распыльской установкой. Безвоздушное распыление: угол распыления 50°, форсунка 0,017-0,026 дюйма, давление материала: 150-180 бар. Параметры пневмоподачи низкого давления (HVLP): форсунка 2 мм, давление 0,3 бар. |
| Чистка рабочих инструментов | По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором. |
| Время высыхания | Время высыхания краски при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65% - каждого слоя – 1-2 часа. Полное высыхание через 24 часа. При низких температурах время высыхания краски увеличивается. Через 28 дней покрытие приобретает окончательную прочность, после чего допускаются полные нагрузки. |
| Температура нанесения | Мин + 5 °С, макс. + 35 °С для объекта, материала и воздуха. |

Примечания

| | |
|--------------------------|---|
| Меры безопасности | Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоёмы и на поверхность грунта. |
| Хранение | В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца. |



Техническая информация

| | |
|-------------------|--|
| Утилизация | Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в место сбора бытового мусора. |
|-------------------|--|

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Polilux

142434 МО, Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495 221 66 66 •
E-Mail: info@profilux.ru
www.profilux.ru

Техническая информация от: Январь 2018