

GRASSELLO DI CALCE

КЛАССИЧЕСКАЯ РОСПИСЬ ИНТЕРЬЕРА В СТИЛЕ АНТИЧНЫХ ЭПОХ

series 946

ОПИСАНИЕ

GRASSELLO DI CALCE настенное покрытие для внутренних работ, на основе минеральных связующих веществ, которое позволяет добиться эффекта «классическая роспись в стиле античных эпох». Мягкость и пластичность материала предоставляет возможность создавать поверхности подобные мрамору, полированному до зеркального блеска с характерными глянцевыми переливами и хроматическими эффектами, зависящими от техники нанесения.

GRASSELLO DI CALCE применяется для декорации внутри зданий с архитектурно заданными античными и классическими особенностями. Материал создает на поверхности слой значительной толщины, обладающий высокой паропроницаемостью.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Поверхности из гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие. Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности».

Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: Известь воздушная
- Классификация качества воздуха в помещении: A+
- Растворитель: вода.
- Плотность материала UNI EN ISO 2811-1: 1,5±0,05 кг/л
- Вязкость материала: консистенция пастообразная.
- Паропроницаемость UNI EN ISO 7783-2: высокая, V=370 гр/м.кв. за 24 ч., Sd=0,10 при толщине 0,6 мм (приведенные данные для белого цвета)
- Соотношение минеральных связующих по отношению к всем связующим: 80±2 белая база.
- Соотношение минеральных связующих по отношению к всем связующим: 30±2 нейтральная база.
- Время высыхания (при +25°C и 65% отн. влажности): на касание 3 часа, нанесение последующих слоёв через 12 часов (в зависимости от толщины нанесенного слоя).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки и гипсокартона:

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором от плесени COMBAT 222 код 4810222 и восстанавливающим раствором COMBAT 333 код 4810333.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.

- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с BETOMARC 9450150 или с RASAMIX 9440160 или с RASOMARC 9500150 в зависимости от типа поверхности.

- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе. В случае присутствия на стенах разнородных старых покрытий или красок, или если основание не достаточно плотное, использовать грунтовку на растворителе ISOMARC 4410111 или микронизированную грунтовку без растворителей ATOMO 8840001.

- Далее нанесите GRASSELLO DI CALCE согласно инструкции по нанесению.

- На плотные, плохо впитывающие поверхности возможно нанесение одного слоя грунтовочной краски MARCOTHERM PRIMER 4740019, для улучшения сцепления первого слоя GRASSELLO DI CALCE.

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

GRASSELLO DI CALCE

КЛАССИЧЕСКАЯ РОСПИСЬ ИНТЕРЬЕРА В СТИЛЕ АНТИЧНЫХ ЭПОХ

series 946

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Так как, на просушивание и насыщения углекислым газом GRASSELLO DI CALCE, как всех известковых материалов, сильное влияние оказывает температура и влажность, советуем наносить при температуре от +10 до +35С с влажностью окружающей среды менее 75%

- Если нет необходимости укреплять основу с применением грунтовки, советуем ее увлажнить перед нанесением материала, чтобы не происходило излишнего поглощения воды, содержащийся в связующих веществах материала, и его последующее отслоение от основы.

- Инструменты: кельма из нержавеющей стали.

- Количество слоёв: материал наносится минимально в 2 слоя для подготовки основания.

- Разведение: готов к использованию. GRASSELLO DI CALCE, являясь материалом на минеральной основе, за время хранения может твердеть, терять свою вязкость, для восстановления первоначальной вязкости достаточно его перемешать механическим миксером, с возможным добавлением воды максимум до 1%.
Порядок нанесения:

- Нанести первый слой материала равномерно распределяя и выравнивая его на поверхности.

- Через 12 часов нанести второй слой материала, с тем чтобы получить однородную толщину.

- Через 12 часов обработать поверхность наждачной бумагой для устранения неровностей, убрать пыль и нанести материал небольшими количествами, мокрым по мокрому, покрывая поверхность и плотно с силой полируя её (кельмой из нержавеющей стали), прежде чем материал начнет подсыхать. Для избежания образования стыков на поверхности, всегда наносить материал по мокрому краю от угла до угла.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Расход материала: 1,0-1,2 кг/м.кв. в 2 слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитываемостью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения ра-

схода.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в базах белой и нейтральной.

Нейтральная база применяется только после её колеровки на тинтометре и может быть использована для воспроизведения ярких и насыщенных тонов из специальной карты цветов. Материал колеруется по системе Tintometrico Marcromie, и с красителями COLORADO серии 548, устойчивыми к щелочам.

При использовании материала из разных партий рекомендуется смешать между собой разные партии во избежание легких различий в оттенке.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °С

Минимальная температура хранения: +5 °С

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/CE:

Категория L: штукатурки с декоративным эффектом (на водной основе): 200 гр./л. (2010)

GRASSELLO DI CALCE содержит максимум: 30 гр./л. летучих органических составляющих.

Раздражает кожу; риск серьезного повреждения глаз; избегать контакта с глазами; в случае контакта с глазами немедленно промыть достаточным количеством воды и проконсультироваться у врача; использовать перчатки и защищать глаза/лицо; при попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала;
Этикетка по опасности согласно директиве 67/548/CEE и 1999/45/CE и последующих изменений и дополнений.

Материал должен транспортироваться, использоваться и утилизироваться согласно гигиеническим нормам и нормам безопасности; после использования не выбрасывать упаковку в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хра-

GRASSELLO DI CALCE

КЛАССИЧЕСКАЯ РОСПИСЬ ИНТЕРЬЕРА В СТИЛЕ АНТИЧНЫХ ЭПОХ

series 946

нить вдали от детей. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Классическая роспись в стиле античных эпох.

Наносится на внутренние поверхности предварительно подготовленные, настенное декоративное минеральное покрытие GRASSELLO DI CALCE серия 946 на основе воздушной извести, минимально в 2 слоя, имеет характеристики паропроницаемости UNI EN ISO 7783-2: высокая.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati del nostro know-how e delle nostre conoscenze tecniche; tuttavia non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del prodotto in ogni caso specifico. Questo descritto tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutti i precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico COLORIFICIO SAN MARCO al telefono: +39 041 4569322.