

Aqua Protect



Технические данные

Уникальные компоненты	Древесное масло, воск
Связующее	Алкидные смолы
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	≈ 35,6 %
Плотность	1,04 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом
Время до нанесения следующего слоя	8 часов
Время полного высыхания покрытия	16 часов
Расход на один слой	Строганая древесина до 15 м ² /л Пиленая древесина до 8 м ² /л
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	2 года при t +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест». При соблюдении технологии нанесения

Декоративно-защитная пропитка для древесины

- До 7 лет защиты*
- Образует атмосферостойкое покрытие с сатиновым блеском
- Содержит воск и древесные масла. Питает древесину и усиливает водоотталкивающие свойства покрытия
- Безопасна для использования внутри помещения
- Экономичный расход до 15 м²/л
- Одобрена для детской мебели и игрушек
- Экологичная, сниженное содержание ЛОВ (Летучие Органические Вещества), на водной основе

Описание

Декоративно-защитная пропитка на водной основе. Обеспечивает защиту деревянных конструкций от негативных атмосферных воздействий (солнца, дождя, снега, мороза и пр.). Содержит специальные защитные добавки: **воск** — усиливает водо- и грязеотталкивающие свойства окрашенной поверхности, **древесные масла** — питают древесину, защищая глубокие слои. Отсутствие в составе биоцидных добавок позволяет использовать пропитку для внутренних работ. Состав легко наносится без разбрызгивания и потеков. Финишное покрытие обладает отличными декоративными свойствами — сохраняет видимой текстуру древесины, подчеркивая ее естественную красоту, а также придает окрашенной поверхности красивый сатиновый эффект.

При наружных работах для защиты глубоких слоев древесины от биокоррозии пропитку необходимо применять в системе с деревозащитной грунтовкой **Pinotex Base**.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для деревянных фасадов, беседок, навесов, окон, дверей, стен, мебели, перил и других изделий. Не рекомендуется использовать для горизонтальных поверхностей.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность и обработайте антисептическим грунтом **Pinotex Base**. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%, влажности древесины менее 18%. Особо тщательно окрашивать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. При наружных работах для защиты глубоких слоёв древесины используйте систему покрытия **Pinotex Base** с пропиткой Pinotex Aqua Protect.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить пропитку в 3 слоя.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Упаковка

0,73 л

2,65 л

9 л